

7000

PITTURA MURALE TRASPIRANTE OPACA PER INTERNI AD ELEVATA COPERTURA.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

7000 è una idropittura a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, biossido di titanio, carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti proprietà: ALTA COPERTURA - BUONA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO - BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE A SECCO - FACILITÀ D'APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

7000 è una idropittura adatta a decorare pareti interne sia nuove che vecchie. Particolarmente indicato per pitturare bagni e cucine ossia ambienti dove è richiesta una buona traspirabilità, al fine di evitare il fenomeno della condensa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,55 - 1,65 kg/l.

VISCOSITÀ:

15.000 - 25.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

68% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco; finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a;BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
7000 contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o crepe con TOP STUK o PASTUK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO HEX opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TINTEGGIATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi, stuccare e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

DILUIZIONE:

30% in volume di acqua per la prima mano,
20% in volume di acqua per la seconda mano.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto circa 30 min., in profondità circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 3-4 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5L - 5L - 14L.

COLORI DISPONIBILI: Bianco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.