

SEA FINISH EFFETTO CERA

VERNICE OLEOFENOLICA URETANIZZATA PER IL TRATTAMENTO DI FINITURA DI IMBARCAZIONI ED INFISSI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

SEA FINISH EFFETTO CERA è una vernice trasparente prodotta con resina oleofenolica e alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce eccezionale resistenza e distensione al film di vernice.

CAMPI D'IMPIEGO

SEA FINISH EFFETTO CERA è un prodotto adatto in ambienti particolarmente logoranti come le zone marine, viene quindi utilizzato come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare. L'aspetto finale del film di vernice, lo rende adatto anche per finiture di pregio in ambienti arredati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 0,87 - 0,97 kg/l in relazione al colore.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 160-180 sec tazza Ford 4 a 23°C.

RESA TEORICA: 18-20 m²/l per mano.

RESIDUO SECCO: 60% in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: circa 30 micron.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/e; Bs): 500 g/l (2007); 400 g/l (2010).

SEA FINISH EFFETTO CERA contiene al massimo 395 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su legno nuovo: il legno, ben stagionato ed asciutto, va carteggiato e spolverato.

Su legno già verniciato: sverniciare rimuovendo completamente vernici preesistenti, quindi carteggiare, spolverare fino al legno nudo.

Per una maggiore protezione del legno trattare preventivamente con SEA IMPREX.

APPLICAZIONE:

Va eseguita a rullo o pennello. Applicare 1 o 2 mani in relazione all'assorbimento del legno.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso, usare eventualmente Acquaragia DilHEX.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.: Fuori polvere 1 ora; al tatto 7-8 ore circa; in profondità 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere 24 ore circa a 20°C.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Non applicare in caso di pioggia imminente.

Temperature ambientali molto basse possono ridurre sensibilmente il tempo di essiccazione.

AVVERTENZE:

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina, occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.

Se applicato in ambienti chiusi, areare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con Diluente ACQUARAGIA immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375 l - 12 x 0,750 l - 4 x 4 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI: Colori di cartella.

VOCI DI CAPITOLATO: Vernice trasparente oleofenolica uretanizzata satinata ad effetto cera.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.