

VERONESE ANTICO

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO AD EFFETTO ANTICHIZZANTE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE ANTICO è una pittura anticorrosiva per ferro con un'alta percentuale di ossido di ferro micaceo. Disponibile in due versioni, a grana fina e grana grossa.

CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE ANTICO viene impiegato per proteggere e decorare manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto. A lavoro ultimato si ottiene una superficie leggermente ruvida con gradevole aspetto anticato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
1,35 - 1,45 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Prodotto Tixotropico.

RESA TEORICA PER MANO:
10 - 12 m²/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:
75% circa in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
Circa 60 micron per applicazioni a pennello.

ASPETTO E FINITURA:
Aspetto opaco, finitura fina o grossa.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).
VERONESE ANTICO contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
SU FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con ACETONE PURO HEX®.
SU FERRO GIÀ VERNICIATO: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi.

APPLICAZIONE:
Applicare due mani a pennello o spruzzo.

DILUIZIONE:
10-15% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a pennello,
20% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a spruzzo.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Fuori polvere 2-3 ore circa, fuori impronta 7-8 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:
Far trascorrere almeno 24 ore.
Eventuali finiture sovrapposte al prodotto (smalti nitro, bicomponenti poliaccrilici e acrilici, cloroaucau) vanno applicate dopo completa reticolazione del film di vernice (attendere almeno 7 giorni).

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE:
Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:
12 x 0,75 l - 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI:
Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:
Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.