

VERONESE CROMOCOLOR

SMALTO OLEOFENOLICO PER LAMIERE ZINCATE LEGHE LEGGERE,
STRUTTURE METALLICHE IN GENERE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resina oleofenolica, pigmenti purissimi ed additivi vari adatto per la verniciatura di lamiera o acciaio zincato.

Riassumiamo schematicamente le caratteristiche principali del VERONESE CROMOCOLOR:
ASPETTO SEMILUCIDO - OTTIMA ADESIONE SU LAMIERA O ACCIAIO ZINCATO - ELEVATA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE - OTTIMA COPERTURA CON UNA SOLA MANO - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per alluminio, ferro o acciaio zincato passivato o vecchio di almeno 6 mesi, leghe leggere, strutture metalliche in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,2 - 1,3 kg/l in relazione al colore.

VISCOSITÀ: 175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l.

RESIDUO SECCO: Circa 70% in peso.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).

VERONESE CROMOCOLOR contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

FERRO NUOVO: Pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

FERRO GIÀ VERNICIATO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

FERRO ZINCATO: Rimuovere strati preesistenti di vernice, pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

APPLICAZIONE: Va eseguita a rullo o a pennello di pura setola.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
Diluire eventualmente con SINTEX® Diluente Sintetico Extra.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Al tatto 8-10 ore circa; in profondità circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere 24 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Evitare l'uso in caso di pioggia imminente o su superfici surriscaldate. Una bassa temperatura ambientale può aumentare sensibilmente i tempi di essiccazione.

AVVERTENZE: Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi). Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare Diluente sintetico subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,750L - 4 x 2,5 L - 16L.

COLORI DISPONIBILI: Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE: Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.