

VERONESE OPALINE

**SMALTO PLASTICO SINTETICO SATINATO A FINITURA VELLUTATA
PER LEGNO, FERRO E MURI.**

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE OPALINE è uno smalto finissimo formulato con resine alchidiche tixotropiche. Di aspetto satinato, mostra caratteristiche di pennellabilità, dilatazione e resistenza. VERONESE OPALINE è un prodotto anticorrosivo (minimo due mani).

CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE OPALINE è adatto anche alla decorazione di manufatti in ferro e in legno, in interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
1,25 - 1,35 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23° C.

RESA TEORICA PER MANO:
12 - 14 m²/l.

RESIDUO SECCO:
62% circa in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
40 micron per applicazioni a pennello.

ASPETTO E FINITURA:
Satinato.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat.A/i Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).
VERONESE OPALINE contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACITE per ridurre l'assorbimento del legno. Successivamente carteggiare, spolverare ed applicare una o due mani di Smalto VERONESE OPALINE.

FERRO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con SOLVHEX® Diluente Nitro Antinebbia ed applicare una mano di antiruggine MINIOX - ANTIOX - CROMOFER. Successivamente applicare due mani di Smalto VERONESE OPALINE.

APPLICAZIONE:

Va eseguita con rullo o pennello di pura setola.

DILUIZIONE:

PRONTO ALL'USO.

Se necessario diluire con DILHEX® ACQUARAGIA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere 2-3 ore; al tatto 7-8 ore.

In profondità 24 ore c.a.

Spessori elevati di vernice applicata possono rallentare sensibilmente il tempo di essiccazione.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Attendere almeno 24 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE:

Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,750 l - 4 x 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI: Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.